

LO + DESTACADO

- Especial gres porcelánico y piscinas
- Interior y exterior
- Pavimentos y revestimientos
- Máxima seguridad
- UNE-EN 12004: C2 TE

LANKOCOL PORCELÁNICO

Adhesivo cementoso de ligantes mixtos

Adhesivo cementoso para colocación de gres porcelánico en pavimentos y revestimientos, en interiores y exteriores

■ PROPIEDADES

- Elevado poder adhesivo.
- Sin descuelgue.
- Máxima seguridad.

■ APLICACIONES

Lugar de aplicación:

- Interior y exterior.
- Pavimentos y revestimientos.

Tipo de revestimiento:

- Piezas de gres porcelánico, cerámica convencional (alta-media-baja absorción), mármol, gres rústico.
- Tamaño máximo:
 - 2.400 cm² (40 x 60 cm).
 - Doble encolado a partir de 1.600 cm² (40 x 40 cm).

Soporte:

- Enfoscado de mortero, hormigón, bloques prefabricados de hormigón y placas de carton-yeso, incluso hidrofugadas.
- Paneles prefabricados acabados con mortero.

Juntas:

- LANKOLOR JUNTA FINA hasta 6 mm.
- LANKOLOR JUNTA ANCHA hasta 20 mm.

■ DATOS TÉCNICOS (*)

Agua de amasado:	24 ± 2%
Tiempo de vida de la pasta:	3 h
Tiempo abierto una vez aplicado:	> 20 min
Tiempo de rectificación de piezas:	15 min
Descuelgue:	Nulo
Espesor máximo de aplicación antes de la colocación de la baldosa:	10 mm
Temperatura de aplicación:	Desde 5°C hasta 35°C
Clasificación según UNE-EN-12004:	C2 TE

(*)Datos en condiciones de laboratorio 20°C y 55% de humedad relativa. Valores aproximados. Para más información consulte con nuestro Departamento Técnico.



LANKOCOL PORCELÁNICO

Adhesivo cementoso de ligantes mixtos

■ MODO DE EMPLEO

Herramientas:

- Batidora eléctrica (500 rpm), llana dentada (6 x 6 mm, según tamaño de pieza) y crucetas.
- Herramientas para juntas: llana de caucho o pistola/cartucho dosificador y esponja.

Preparación de soporte:

- Los soportes deberán ser sanos, limpios, sin polvo y exentos de trazas de pintura, yeso y lechada.
- No deberán tener exceso de humedad ni estar helados.

Preparación del producto:

- **Amasado:**
 - Dosificación de agua: ± 6 L / saco.
 - Amasar el producto con la batidora hasta obtener una pasta homogénea.
 - Tiempo de reposo: 5 min
 - Reamasar antes de la aplicación.

Aplicación del producto:

- **Extensión del material:**
 - Extender sobre el soporte en paños inferiores a 2 m^2 , peinar el material con la llana dentada (6 x 6 mm, según tamaño de pieza).
 - En caso de doble encolado utilizar una llana dentada de 9x9x9 mm y extender también el material sobre el reverso de la baldosa.
- **Colocación de cerámica:**
 - Colocar y aplastar las baldosas para romper el surco, comprobando periódicamente la pegajosidad de la pasta (levantando la baldosa ya pegada, de ser necesario repeinar el material y volver a pegar).
 - Alinear las baldosas utilizando las crucetas.
- **Rejuntado de cerámica con juntas LANKOLOR:**
 - No realizar el sellado hasta pasadas 24 horas de la colocación cerámica.
 - Rellenar las juntas con la llana de caucho, extendiendo el producto en diagonal.
 - Cuando la junta empieza a endurecer, y una vez perdido el brillo superficial, limpiar con esponja.
 - La limpieza final debe realizarse con la junta completamente endurecida (mínimo 24 h).

■ RECOMENDACIONES

- Respetar el agua de amasado.
- Realizar juntas de dilatación cada 30 m^2 (grandes formatos) o cada 60 m^2 (pequeños formatos).
- Sellar las juntas de dilatación con 624 LANKOBAT SANIT en interiores o con 603 LANKOFLEX en exteriores.
- La estanqueidad de las piscinas debe estar asegurada antes de la colocación cerámica.
- Respetar las juntas perimetrales y estructurales del edificio.
- Aplicar a temperaturas de 5°C hasta 35°C .



■ CONSUMO APROXIMADO

Simple encolado: $\pm 3,5 \text{ kg/m}^2$
Doble encolado: $\pm 6 \text{ kg/m}^2$

■ PRESENTACIÓN

Saco 25 kg
Palet 48 sacos (1.200 kg)
Color: blanco y gris

■ ALMACENAMIENTO

12 meses en sus envases originales cerrados y resguardados de la intemperie

■ HOMOLOGACIÓN

- Garantía fabricante.
- Marcado CE
- UNE-EN 12004: C2 TE

- Para más información consultar la ficha de seguridad del producto.

sat

Servicio de Asistencia Técnica
901 215 215

Parex informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra. Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: www.parex.es

NOTA IMPORTANTE: Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREX MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior. PAREX MORTEROS S.A.U. - Calle Italia 13-21 - Pol. Ind. Pla de Llerona - 08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona (Spain) - Tel. + 34 937 017 200 - Fax: + 34 937 017 248 - www.parex.es